

# SAAF FILM MANUFACTURING



## PL1

شرح: فیلم فوق شفاف کلدسیل BOPP یک طرف کرونا

کاربرد: نوار چسب کریستالی و برچسب های فوق ترانسپرنت

ویژگی: شفافیت و براقیت فوق العاده، چسبندگی مناسب در برابر چسب های پایه آبی و هات ملت، پایداری ابعادی بالا، ازدیاد کششی طولی پائین در جهت ماشین

شرایط نگهداری و حمل و نقل صحیح: در هنگام عدم استفاده حتماً در حالت بسته بندی باقی بماند. دمای نگهداری برای این فیلم نبایستی از 30°C تجاوز کند.

بهترین زمان مصرف: حداکثر تا 1 ماه از تاریخ تولید مورد مصرف قرار گیرد.

مقادیر	سَمَت	روش تست	واحد	خصوصیات
25	-	ASTM D 6988	µm	ضخامت
22.75	-	Saaf film	gr/m <sup>2</sup>	گرمایز
0.91	-	Saaf film	gr/cm <sup>3</sup>	دانسیته
≤ 0.35	-	ASTM D 1003	%	میزان کدورت
≥ 100	F	ASTM D 2457	%	میزان براقیت (در تابش 45°)
-4	MD	ASTM D 1204	%	انقباض حرارتی (در 120°C بمدت 5 دقیقه)
-2	TD			
150	MD	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup>	استحکام کشش در لحظه پارگی
280	TD			
180	MD	ASTM D 882	%	افزایش طول در اثر کشش
60	TD			
≥ 1	FF	ASTM D 1894	-	ضریب اصطکاک
≤ 0.55	BB			
≥ 37	F	ASTM D 2578	dyne/cm	نیروی کشش سطحی

مقادیر ذکر شده در جدول فوق نتایج حاصل از تست های انجام گرفته در آزمایشگاه ما بوده و تنها به عنوان مرجع می باشد و تحت گارانتی این شرکت نبوده و پیشنهاد می شود مشتری بعد از انجام آزمایش در شرایط تستی خود، اقدام به استفاده از آن نماید.

BB: سمت بدون کرونا / سمت بدون کرونا

FF: سمت کرونا / سمت کرونا

MD: جهت طولی فیلم

TD: جهت عرضی فیلم